

Silovil D98

Klej szybkowiązący na bazie dyspersji wodnej do klejenia parkietu.

ZASTOSOWANIE

Spoivo o szybkim wiązaniu nie zawierające rozpuszczalników, do klejenia podłóg z parkietu mozaikowego, parkietu przemysłowego, lamparkietu i parkietu masywnego na nasiąkliwe podłoża cementowe i drewniane.

Nie jest wskazany do klejenia parkietu gotowego i parkietu masywnego z drewna bardzo unerwionego (np. klon, jesion, buk).

Klejenie produktem Silovil D98 odpowiada wymogom normy DIN 281.

Odporny na rolki krzesel biurowych (DIN 68131). Zalecany do podłóg ogrzewanych.

WŁAŚCIWOŚCI

Kolor:	jasny lub ciemny .
Baza chemiczna:	żywica syntetyczna dyspersyjna.
Czyszczenie:	wodą, dopóki klej jest świeży.
Rozprowadzenie:	tylko na podłożu za pomocą zębatej szpachelki. Odpowiednio dobrać użębienie szpachelki, aby zapewnić dokładne przyklejenie parkietu. Do parkietu lamelowego: szpachelka SLC nr 2. Do parkietu przemysłowego, lamparkietu, parkietu masywnego i gotowego: szpachelka SLC nr 4. do parkietu lamelowego: ok. 500-800g/m ² . Do parkietu przemysłowego, lamparkietu, parkietu masywnego i gotowego: ok. 700-1000g/m ² .
Wydajność:	ok. 30min, w zależności od ilości stosowanego produktu.
Czas klejenia:	odporność końcowa osiągana jest po upływie ok. 24-48 godz.
Czas wiązania:	Szlifowanie i lakierowanie parkietu może być przeprowadzane dopiero po ułożeniu się drewna.
Temperatura pracy:	nie niższa niż +10°C.
Temperatura przechowywania:	nie niższa niż +5°C. Chronić przed mrozem.
Czas przechowywania:	ok. 12 miesięcy w temperaturze pokojowej.
Instrukcje bezpieczeństwa:	brak, produkt niepalny.
Opakowanie:	wiadra plastikowe 22kg.

PODŁOŻE

Podłoże musi być nasiąkliwe, gładkie, stale suche, mocne, bez pęknięć, czyste, pozbawione substancji utrudniających przyczepność produktu.



Grupa Kerakoll

Kerakoll Polska Spółka z o.o.
ul. Katowicka 128
95-030 Rzgów
Polska
Tel: (48)(42)2251700
Fax: (48)(42)2251701
E: info@kerakoll.pl
W: www.slctechnology.com

Do wygładzenia nierówności lub do podłoża cementowych zbyt chropowatych zalecamy położenie warstwy o grubości co najmniej 3mm produktu **Silodur** lub **Silorapid 120**.

Podłoża zbyt nasiąkliwe lub pylące gruntować za pomocą produktu **Primer AD** lub **DG3**.

Podłogi ogrzewane przygotowywać zawsze za pomocą **Primer AD** lub **DG3**.

Zwrócić uwagę na proporcje rozcieńczania i na czasy schnięcia produktów używanych do przygotowywania podłoża.

Przygotować jednolicie na podłożu odpowiednią szpachelką zębatą i zwracać uwagę, aby dobrze wmięszać ewentualne resztki pyłu.

Grupa Kerakoll Nakładać klej na nieduże powierzchnie tak, aby kłaść parkiet na jeszcze świeży klej. Przyciskać mocno parkiet, aby dokładnie przywierał do warstwy kleju.

Kerakoll Polska Spółka z o.o. Zachować odpowiednią przestrzeń wzdłuż ścian na rozszerzenie się drewna. Unikać klejenia wzdłuż boków elementów parkietu.

ul. Katowicka 128
95-030 Rzgów
Polska
Tel: (48)(42)225 17 00
Fax: (48)(42)225 17 00
E: info@kerakoll.com
W: www.slc.com.pl

DODATKOWE INFORMACJE

Przytoczone dane dotyczące czasu klejenia i wiązania odnoszą się do temperatury ok. 23°C i 50% wilgotności względnej powietrza.

W warunkach klimatycznych otoczenia wpływają na zmianę tych czasów.

Nie stosować w temperaturze niższej niż +10°C i wilgotności względnej powietrza wyższej niż 75%. Przy niskich temperaturach klej i parkiet muszą być przystosowane do warunków pomieszczenia w którym przystępuje się do klejenia.

Do klejenia na asfalcie lanym lub warstwach podłogowych z anhydrytu zalecamy **Gutoid PARKETT S1, Gutoid PARKETT S11** lub **Silovil L34, Silovil 3000**.

Silovil D98 może być używany do klejenia parkietu o małym formacie.

Na podłoża z anhydrytu zagruntowane produktem **Primer CS** lub **DG3**.

Do klejenia lamparkietu z drewna buku, klonu i jesionu lub z innego drewna szybko wchłaniającego wilgoć lub drewna unerwionego zaleca się **Silovil L34** lub **Silovil 3000**.

Poza tymi informacjami należy przestrzegać instrukcji dotyczących sposobu użycia zalecanych przez producentów parkietów i obowiązujących informatorów technicznych innych wymienionych produktów. W celu uzyskania informacji dotyczących nie wspomnianych opisów użycia lub dodatkowych wyjaśnień kontaktować się z Serwisem Obsługi Technicznej +48 42 225 17 00.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Przed użyciem sprawdzić w informatorze technicznym dane dotyczące bezpieczeństwa.

Podczas użycia postępować zgodnie z obowiązującymi normami i instrukcjami bezpieczeństwa.

Zaleca się dokładne wietrzenie pomieszczeń i użycie kremu ochronnego do rąk.

TEN INFORMATOR UNIEWAŻNIA I ZASTĘPUJE POPRZEDNI.

Pomimo, iż powyższe informacje są owocem naszej wieloletniej praktyki, mają one znaczenie ogólne. Poszczególne przypadki muszą być poddane próbie praktycznej przez użytkownika, który przyjmuje na siebie odpowiedzialność za końcowy rezultat pracy.